



LIBERTY ROCK 55: ***DECORES***



1 - MIAMI: 1200x180x5.2mm MISURI (XL): 1500x228x5.2mm MISSISIPI (ESPIGA): 630x120x6mm



2 - **BOSTON:** 1200x180x5.2mm **OHIO (XL):** 1500 x 228 x 5.2mm



3 - **COLORADO:** 1200x180x5.2mm



4 - **CALIFORNIA:** 1200x180x5.2mm **SAVANNA (XL):** 1500x228x5.2mm



5 - **ATLANTA:** 1200x180x5.2mm



6 - COLUMBUS: 1200x180x5.2mm



7 - LOUISIANA: 1200x180x5.2mm



8 - MICHIGAN: 1200x180x5.2mm



9 - NEW ORLEANS: 1200x180x5.2mm



10 - SAN DIEGO: 1200x180x5.2mm



11 - **DENVER:** 600x300x5.2mm



12 - **DALLAS:** 600x300x5.2mm



13 - NEW ORLEANS: 900x470x6mm



14 - ALABAMA: 900X470X6mm

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	ROCK 55
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo con manita incluida
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	33-42
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	
Formato	EN ISO 24342	Mm	1220 x 180 x 5.2 1500 x 228 x 5.2 600 x 300 x 5.2 900 x 470 x 6.0 630 x 120 x 6.0
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	5.2 / 6.0
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,55
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Coomentido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	g/m2	8652
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,10
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	18
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,2
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)
Resbaladilidad	UNE41901:2017 DIN 51130	Grupo	Clase 2* R10
Resistencia de decoros a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m² K/W	0,033
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	°C	Adecuada (± 27° C)
Prueba antiestática	EN 1815	KV	< 0,2 (antiestático)
AMBIENTE	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	
Emisión en el aire: TVOC a 28 días	EN 16516	µg/m3	< 100 (Clase A+)
Formaldehído a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)
REACH (EU)	1907/2006/CE		Conforme
DESCRIPCIÓN			
Utilización	Oficinas, locales comerciales, recepciones de hoteles		
Garantía	35 años por uso residencial, 15 años por uso comercial, 5 años por uso comercial intenso (según condiciones)		
Embalaje	• 180 x 1220 mm / 10 lamas CLASICA por caja / 2,19 m2 • 1500 x 228 mm / 6 lamas XL por caja / 2,05 m2 • 300 x 600 mm / 10 lasetas CLASICA por caja / 1,80 m2 *no aplica • 900 x 470 mm / 5 lasetas XL por caja / 2,11 m2 *no aplica • 630 x 120 mm / 24 lamas ESPIGA por caja / 1,90 m2		

